



SLIDER®

INTERIER 39

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЛАГОСТОЙКА ГОСТ Р 58279 КЛАСС 90/2,0



Влагостойкая



Высокая
производительность
работ



Для ручного и
машинного нанесения



Паропроницаемый
слой

- Для сухих и влажных помещений
- Подходит для всех видов штукатурных станций
- Под окрашивание и облицовку

5-80 мм

толщина
слоя

10-11 кг/м²

расход
смеси

90 минут

жизне-
способность

SLIDER® INTERIER 39

Штукатурка гипсовая универсальная влагостойкая светло-серая.

Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем легкая, для внутренних работ, 90/2,0 ГОСТ Р 58279

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для машинного и ручного выравнивания стен: сплошного (от 5 до 50 мм) и частичного при локальном выравнивании (до 80 мм), для выравнивания потолков (до 20 мм), внутри помещений с нормальной, умеренной и повышенной влажностью под последующую отделку: финишное тонкослойное шпатлевание, оклейку обоями, многослойное окрашивание, облицовку керамической плиткой малого формата (размер грани не более 30 см) с тщательной затиркой межплиточных швов. Минимальный слой штукатурки под последующую облицовку поверхности керамической плиткой – не менее 10 мм. Применяется для помещений с режимом влажной дезинфекции, выравнивания дверных и оконных откосов внутри помещений. Рекомендуется для мест общественного пользования (МОП), служебных помещений, санузлов, административных помещений. Для работ внутри отапливаемых помещений.

ТИПЫ ОСНОВАНИЙ

Недеформирующиеся, сухие основания: бетон, пено- и газобетон, цементные, цементно-песчаные, цементно-известковые, ПГП, гипсовые штукатурки, кирпичная кладка, блоки керамические и шлакоблоки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Цвет* | Светло-серый |
| Толщина слоя нанесения | 5-50 мм |
| Толщина слоя при локальном нанесении, не более | 80 мм |
| Расход при толщине слоя 10 мм, не менее | 10 – 11 кг/м ² |
| Количество воды на 1 кг смеси | 0,30 – 0,35 л |
| Количество воды на 30 кг смеси | 9,0 – 10,5 л |
| Жизнеспособность растворной смеси, не менее | 90 минут |
| Подвижность раствора | 160 ± 10 мм |
| Водоудерживающая способность, не менее | 95% |
| Прочность при сжатии | 2,0 МПа |
| Прочность при изгибе | 1,0 МПа |
| Прочность сцепления с основанием | 0,3 МПа |
| Температура окружающей среды и основания при нанесении | от +5 °С до +30 °С |
| Температура эксплуатации | от 0 °С до +70 °С |
| Нормативный документ | ГОСТ Р 58279 |

* - цвет материала определяется только после полного высыхания нанесенного слоя

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть шероховатым, обладать несущей способностью. Возраст бетонных оснований – не менее 6 месяцев, цементно-песчаных – не менее 28 суток. Перед нанесением удалить с поверхности остатки кладочного раствора, осыпающиеся элементы, старые покрытия, шпатлевку, мастики, продукты коррозии металла и другие загрязнения, препятствующие сцеплению материала с основанием. Металлические элементы (арматура, закладной элемент и т.д.) необходимо обработать антикоррозионным защитным составом. Все выбоины (глубиной более 50 мм), неровности, сколы и трещины предварительно заделать гипсовым раствором. При слое свыше 50 мм рекомендуется использовать армирующую сетку, стыки разнородных материалов и углы также необходимо армировать.

При толстослойном выравнивании на подготовленное основание с помощью раствора **SLIDER® INTERIER 39** установить реечные маяки на расстоянии 20-30 см меньше длины используемого правила, заполнить пространство под маяками. Правильность установки маяков проверяется уровнем. Дождаться затвердевания раствора, фиксирующего маяки.

Гладким, бетонным, а также ранее окрашенным или облицованным основаниям необходимо придать шероховатость с помощью структурообразующего грунта серии **IMMER® BOND**. Кладка из кирпича или из керамических блоков должна быть обработана грунтом универсальным серии **IMMER® MADE**. Сильно впитывающие или неоднородные основания рекомендуется обработать грунтом глубокого проникновения серии **IMMER® MADE**. Дальнейшие работы следует проводить после полного высыхания грунта на основании, но не ранее 6 часов и проверки качества грунтования. Не допускать запыления загрунтованных поверхностей. Температура основания должна быть не ниже +5 °С.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

ДЛЯ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ Сухую смесь необходимо засыпать в бункер штукатурной станции. Установить расход воды в зависимости от требуемой консистенции штукатурного раствора. Подобранный расход воды следует использовать в дальнейшей работе с материалом. Для различных моделей штукатурных станций характерно различное водопотребление, поэтому подбор расхода воды выполняется для каждой модели индивидуально.

Варианты фасовок

30 кг

Daüer®

SLIDER®
ШТУКАТУРКИ

FINNER®
ШПАТЛЕВКИ

QUADER®
МОНТАЖНО-КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ

CONECTOR®
ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ

PLATTER®
СМЕСИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛОВ

IMMER®
ГРУНТЫ

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ Смесь высыпать в ёмкость с водой в пропорции 1 кг смеси на 0,30 – 0,35 л воды (на 1 мешок 30 кг – 9,0 – 10,5 л воды) и перемешать механизированным способом до получения однородной массы, дать раствору отстояться 5 минут и повторно перемешать. Для приготовления раствора использовать только чистые ёмкости, инструмент и воду. Перемешивание производится с помощью соответствующего инструмента (миксер для растворов, низкооборотистая дрель с насадкой). Допускается ручное перемешивание раствора массой не более 5 кг. Не допускается добавление избытка воды и посторонних добавок в смесь или в затворённый раствор. Готовый раствор необходимо использовать в пределах срока жизнеспособности – не ранее 90 минут. При повышении вязкости раствора в ёмкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без добавления воды.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

МАШИННОЕ НАНЕСЕНИЕ Перед началом работ необходимо проверить исправность всех узлов и механизмов. Растворный рукав не должен иметь петель и сгибов, блокирующих свободное прохождение раствора по рукаву. Раствор в шлангах и смесителе не должен находиться в неподвижном состоянии более 20 минут. При помощи растворного пистолета готовый раствор нанести на стены, расстояние от сопла до стены – не более 30 см. Первоначально необходимо заполнить штукатурным раствором глубокие трещины и углы. Нанесение раствора осуществляется слева направо и сверху вниз. При оштукатуривании потолков с противоположной от окна стороны – слева направо одним слоем не более 15 мм. Раствор наносится полосами длиной по 70 см. Каждая последующая полоса наносится с перекрытием к предыдущей на 5-10 см. Непосредственно после нанесения приступают к подрезке раствора. Сразу после окончания работ необходимо все рукава и механизмы промыть большим количеством воды, не допуская схватывания раствора внутри штукатурной станции.

РУЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ Готовый раствор нанести на подготовленную поверхность кельмой или шпателем. На потолок раствор следует наносить штукатурным соколом «на себя», на стену – набрасывать шпателем или намазывать кельмой снизу вверх. Непосредственно после нанесения приступают к подрезке раствора. При набрасывании готового раствора на поверхность необходимо обеспечить плотность нанесения для формирования качественной поверхности (без каверн и пустот).

ВЫРАВНИВАНИЕ При помощи h-образного правила разровнять нанесенный раствор на поверхности и снять излишки, располагая правило перпендикулярно плоскости. Окончательная подрезка осуществляется в процессе схватывания раствора (через 120-180 минут после нанесения).

ПОДРЕЗКА Окончательную подрезку осуществляют при помощи трапециевидного правила. Расположив инструмент под небольшим углом, следует срезать возможные небольшие неровности, доводя поверхность до однородного ровного состояния. После высыхания и грунтования поверхность готова под нанесение шпатлевок на гипсовой основе серии **FINNER® INTER**, или на полимерной основе.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ После формирования матовой фактуры (через 15 - 20 минут) необходимо увлажнить поверхность водой круговыми движениями при помощи губчатой тёрки. Затереть выступившее «гипсовое молоко» широким металлическим шпателем, устраняя мелкие поверхностные дефекты. Полученная поверхность не требует базового шпатлевания и подходит под оклейку обоями, нанесение финишных тонкослойных шпатлевок на гипсовой основе серии **FINNER® INTER** или на полимерной основе, а также декоративных покрытий.

РЕКОМЕНДАЦИИ

В процессе работы и при твердении температура окружающей среды и основания должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C. Следует обеспечивать поддержание среднесуточной температуры в заданном диапазоне в течение 2 суток до начала отделочных работ и не менее 10-20 суток после их окончания. Принудительный нагрев и сушка твердеющей поверхности не допускаются. В процессе работ и при твердении материала необходимо исключить преждевременное высыхание поверхности, не допускать попадания прямых солнечных лучей и воздействия сквозняков. После затвердевания штукатурного слоя необходимо удалить маяки, а неровности заполнить готовым раствором **SLIDER® INTERIER 39**. Все технические характеристики верны при температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности не менее 60%. При работе с материалом следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. При подготовке основания и проведении отделочных работ необходимо соблюдать все требования актуальных редакций СП (в т.ч. СП 71.13330) и других НТД, а также требований проекта. При возникновении вопросов обращайтесь к производителю. Инструкция по применению, указанная на упаковке, теряет силу после размещения новой редакции текста на сайте производителя, который указан на упаковке.

СОСТАВ

Материал изготовлен на основе высококачественного комплексного (гипс цемент) вяжущего, минерального заполнителя, наполнителя и модифицирующих добавок. Материал экологически безопасен, не содержит вредных примесей, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека. Соответствует действующим на территории Российской Федерации гигиеническим нормам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! Беречь от детей. Во время проведения работ следует защищать кожу и глаза. При попадании раствора в глаза тщательно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Сухую смесь следует хранить в упаковке производителя, в условиях, обеспечивающих целостность упаковки и сохранность продукции от увлажнения и потери внешнего вида. Срок годности материала не менее 6 месяцев с момента выпуска (дата производства указана на упаковке).

Другие продукты серии SLIDER INTERIER



SLIDER®
INTERIER 36 / 36W
ШТУКАТУРКА
ГИПСОВАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ



SLIDER®
INTERIER 37 / 37W
ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ
РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ
ЛЕГКАЯ



SLIDER®
INTERIER 38 / 38W
ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ
МАШИННОГО И РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ
ЛЕГКАЯ

