



SLIDER®

INTERIER 37

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ
РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ ЛЕГКАЯ СЕРЯ
ГОСТ Р 58279-2018, КЛАСС 60/2,0




Для внутренних работ



Для ручного нанесения



Легкая



Дышащий слой

- Гладкая поверхность высокого качества
- Не нуждается в дополнительном шпательвании
- Повышенная трещиностойкость

3-50 мм

толщина
слоя

30кг - 12м²

площадь на-
несения

60 минут

жизнеспособность

SLIDER® INTERIER 37

Штукатурка гипсовая ручного нанесения легкая серая

Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем для ручного нанесения легкая
60/2,0 ГОСТ Р 58279-2018

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для ручного выравнивания стен: сплошного (от 3 до 50 мм) и частичного, при локальном выравнивании (до 80 мм), для выравнивания потолков (до 30 мм), внутри помещений с умеренной влажностью под последующую отделку (финишное тонкослойное шпатлевание, оклейку обоями, многослойное окрашивание). Рекомендуется для оштукатуривания жилых помещений. Обладает свойством длительного сохранения микроклимата. Применение штукатурки в отапливаемых помещениях с повышенной влажностью возможно только под последующую облицовку керамической плиткой малого формата (размер грани не более 30 см) с тщательной затиркой межплиточных швов. Минимальный слой штукатурки под последующую облицовку поверхности керамической плиткой — не менее 10 мм. Для внутренних работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет*	серый
Количество воды для затворения на 1 кг	0,42 - 0,48 л
Количество воды для затворения на 30 кг	12,6 - 14,4 л
Толщина слоя при сплошном нанесении	3-50 мм
Толщина слоя при локальном нанесении	до 80 мм
Расход при толщине слоя 10 мм, не менее	8 кг/м ²
Жизнеспособность растворной смеси, не менее	60 минут
Подвижность раствора	150 ± 10 мм
Водоудерживающая способность, не менее	95%
Предел прочности при сжатии	2 МПа
Предел прочности на растяжение при изгибе	1 МПа
Прочность сцепления с основанием	0,3 МПа
Температура окружающей среды и основания при нанесении	от +5 °С до +30 °С
Температурный режим при эксплуатации	от +5 °С до +50 °С
Нормативный документ	ГОСТ Р 58279-2018

* - цвет материала определяется только после полного высыхания нанесенного слоя

ТИПЫ ОСНОВАНИЙ

Недеформирующиеся, сухие основания: бетон, пено- и газобетон, цементные, цементно-песчаные, цементно-известковые, ПГП, гипсовые штукатурки, кирпичная кладка, блоки керамические и шлакоблоки.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть шероховатым, обладать несущей способностью. Возраст бетонных оснований — не менее 6 месяцев, цементно-песчаных — не менее 28 суток. Перед нанесением удалить с поверхности остатки кладочного раствора, осыпающиеся элементы, старые покрытия, шпатлевку, мастики, продукты коррозии металла и другие загрязнения, препятствующие сцеплению материала с основанием. Металлические элементы (арматура, закладной элемент и т.д.) необходимо обработать антикоррозионным защитным составом. Все выбоины (глубиной более 80 мм), неровности, сколы и трещины предварительно заделать гипсовым раствором. При слое свыше 50 мм, а также на стыках разнородных оснований и углах, рекомендуется использовать армирующую сетку.

При толстослойном выравнивании на подготовленное основание с помощью раствора **SLIDER® INTERIER 37** установить реечные маяки на расстоянии 20-30 см меньше длины используемого правила, заполнить пространство под маяками. Правильность установки маяков проверяется при помощи строительного уровня. Дождаться затвердевания раствора, фиксирующего маяки.

Гладким, бетонным, а также ранее окрашенным или облицованным основаниям необходимо придать шероховатость с помощью структурообразующего грунта серии **IMMER® BOND**. Кладка из кирпича или из керамических блоков должна быть обработана грунтом универсальным серии **IMMER® MADE**. Сильно впитывающие или неоднородные основания рекомендуется обработать грунтом глубокого проникновения серии **IMMER® MADE**. Дальнейшие работы следует проводить после полного высыхания грунта на основании, но не ранее 6 часов и проверки качества грунтования. Не допускать запыления загрунтованных поверхностей. Температура основания должна быть не ниже +5 °С.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Смесь высыпать в ёмкость с водой в пропорции 1 кг смеси на 0,42 — 0,48 л воды (на 1 мешок 30 кг — 12,6 — 14,4 л воды) и перемешать механизированным способом до получения однородной массы, дать раствору отстояться 5 минут и повторно перемешать. Для приготовления раствора использовать только чистые ёмкости, инструмент и воду. Перемешивание производится с помощью соответствующего инструмента (миксер для растворов, низкооборотистая дрель с насадкой). Допускается ручное перемешивание раствора массой не более 5 кг. Не допускается добавления избытка воды и посторонних добавок в смесь или

Варианты фасовок

30 кг

Daüer®

SLIDER®
ШТУКАТУРКИ

FINNER®
ШПАТЛЕВКИ

QUADER®
МОНТАЖНО-КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ

CONECTOR®
ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ

PLATTER®
СМЕСИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛОВ

IMMER®
ГРУНТЫ

в затворённый раствор. Готовый раствор необходимо использовать в пределах срока жизнеспособности — не менее 60 минут. При повышении вязкости раствора в ёмкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без добавления воды.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Готовый раствор нанести на подготовленную поверхность кельмой или шпателем «снизу-вверх». На потолок раствор следует наносить штукатурным соколом «на себя». Непосредственно после нанесения приступить к подрезке раствора. При набрасывании готового раствора на поверхность необходимо обеспечить плотность нанесения для формирования качественной поверхности (без каверн и пустот).

ВЫРАВНИВАНИЕ При помощи h-образного правила разровнять нанесенный раствор на поверхности и снять излишки, располагая правило перпендикулярно плоскости. Окончательная подрезка осуществляется в процессе схватывания раствора (через 60–90 минут после нанесения).

ПОДРЕЗКА Окончательная подрезка осуществляется при помощи трапециевидного правила. Расположив инструмент под небольшим углом, следует срезать возможные небольшие неровности, доведя поверхность до однородного ровного состояния. После высыхания и грунтования поверхность готова под нанесение шпатлевок на гипсовой основе серии **FINNER® INTER**, или на полимерной основе серии **FINNER® PLASTIC**.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ После формирования матовой фактуры (через 15 – 20 минут) необходимо увлажнить поверхность водой круговыми движениями при помощи губчатой тёрки. Затереть выступившее «гипсовое молоко» широким металлическим шпателем, устраняя мелкие поверхностные дефекты. Полученная поверхность не требует базового шпатлевания и подходит под оклейку обоями, нанесение финишных тонкослойных шпатлевок на гипсовой основе серии **FINNER® INTER**, или на полимерной основе серии **FINNER® PLASTIC**, а также декоративных покрытий.

Для получения высококачественной (глянцевой, зеркальной) поверхности через 24–48 часов после затирки дополнительно увлажнить рабочий слой штукатурки и загладить металлическим шпателем. Подготовленная поверхность после высыхания и грунтования подходит под многослойное окрашивание, нанесение большинства финишных покрытий согласно инструкции производителя

РЕКОМЕНДАЦИИ

В процессе работы и при твердении температура окружающей среды и основания должна быть не ниже +5 °С и не выше +30 °С. Следует обеспечивать поддержание среднесуточной температуры в заданном диапазоне в течение 2 суток до начала отделочных работ и не менее 10–20 суток после их окончания. Принудительный нагрев и сушка твердеющей поверхности не допускаются. В процессе работ и при твердении материала необходимо исключить преждевременное высыхание поверхности, не допускать попадания прямых солнечных лучей и воздействия сквозняков. После затвердевания

штукатурного слоя необходимо удалить маяки, а неровности заполнить готовым раствором **SLIDER® INTERIER 37**. Все технические характеристики верны при температуре окружающей среды +20 °С и относительной влажности не менее 60 %. При работе с материалом следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. При подготовке основания и проведении отделочных работ необходимо соблюдать все требования актуальных редакций СП (в т.ч. СП 71.13330). При возникновении вопросов, обращайтесь к производителю. Инструкция по применению, указанная на упаковке, теряет силу после размещения новой редакции текста на сайте производителя, который указан на упаковке.

СОСТАВ

Материал изготовлен на основе высококачественного гипсового вяжущего, фракционированного минерального заполнителя, легкого наполнителя и модифицирующих добавок. Материал экологически безопасен, не содержит вредных примесей, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Соответствует действующим на территории Российской Федерации гигиеническим нормам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! Беречь от детей. Во время проведения работ следует защищать кожу и глаза. При попадании раствора в глаза тщательно промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Сухую смесь следует хранить в упаковке производителя, в условиях, обеспечивающих целостность упаковки и сохранность продукции от увлажнения и потери внешнего вида. Срок годности материала не менее 6 месяцев с момента выпуска (дата производства указана на упаковке).

Другие продукты серии SLIDER INTERIER

